

AQUASMART-TC-2K ANTI-STAIN

Revestimiento de poliuretano base agua, bicomponente , alifático, anti manchas para sellado de hormigón y top coat.



Descripción

Aquasmart-TC-2K Anti-Stain es un poliuretano bicomponente, base agua y alifático, de acabado mate, con unas excepcionales propiedades para multitud de aplicaciones. Está especialmente diseñado como capa de sellado para proteger hormigón, morteros cementicios y microcemento. Aquasmart-TC-2K Anti-Stain no altera el mortero y no decolorea incluso en contacto con agua. Es más, el producto tiene excelente resistencia a las manchas de té, café, vino, etc.

Aquasmart-TC-2K Anti-Stain tiene una excelente resistencia a UV, a la química, al agua y a la abrasión. El producto puede pigmentarse de forma fácil y sencilla con pigmento base agua, añadiendo entre un 5-10% en peso dependiendo de la necesidad de cubrición requerida. La aplicación se realizará a rodillo y el consumo aproximado es de 100-200 g/m² (en un mínimo de 2 capas). Aquasmart-TC-2K Anti-Stain se utiliza como imprimación sobre hormigón, morteros y microcemento antes de sellado con Aquasmart-TC-2K Floor-Protect, por su baja viscosidad y tamaño de partícula.

Certificaciones y Normativas

Este producto dispone de marcado **CE** de acuerdo con norma EN 13813



ALCHIBESA

C/CORRO, 13 POL.IND. L'AMETLLA PARK MAS
DORCA
08480 - L'AMETLLA DEL VALLES

EN-13813

AQUASMART-TC-2k ANTI-STAIN

Revestimiento poliuretano base agua
bicomponente

Comportamiento al fuego	F
Emisión sustancias corrosivas	SR
Permeabilidad al agua	NPD
Resistencia al desgaste	AR1
Adherencia	B1,5
Dureza shore D	NPD
Resistencia al impacto	≥IR4
Absorción acústica	NPD
Resistencia térmica	NPD

Usos admitidos

- Sellado y protección de hormigón, morteros cementicios y microcemento
- Imprimación base agua para Aquasmart-2k-Tc Floor protect.

Soportes admitidos

- Hormigón, mortero de cemento, microcemento.
- Para otros soportes recomendamos hacer pruebas para verificar su adherencia.
- Para particularidades u condiciones de soporte especiales, contactar al dpto. técnico.

Ventajas

- Producto base agua, amigable con el medio ambiente.
- Anti-manchas
- Rápida y fácil aplicación.
- Rápido curado.
- Excelente resistencia a U.V.
- Fácil de pigmentar con concentrado de pasta pigmentaria base agua.
- Largo pot life
- Excelente adherencia entre capas.
- Buena resistencia a la abrasión.
- Buena resistencia mecánica.

Limitaciones

- En recintos cerrados asegurar una correcta ventilación durante la aplicación y 24 horas posteriores.
- No exceder el consumo máximo porque puede dar coloraciones blanquecinas.
- Evitar la formación de charcos del producto.

- Para aplicaciones químicas consultar al servicio técnico.
- El tratado incorrecto de las fisuras y puntos singulares puede conducir a la reducción de la vida útil del pavimento.

Condiciones de soporte y medio-ambientales

- Antes de aplicar confirmar que los requerimientos de temperatura y humedad son los requeridos (ver tabla datos técnicos 2).
- Es importante controlar el punto de rocío para evitar que se produzcan condensaciones y evitar zonas blanquecinas en el revestimiento.
- Requerimos un soporte del hormigón poroso, sin lechadas y exento de líquidos de curado.
- Resistencia a la compresión: 15N/mm².
- Resistencia a la tracción del hormigón: 1N/mm².
- En caso de duda realizar una prueba antes de la aplicación.
- Si las condiciones de soporte son distintas a las requeridas consultar con el departamento técnico.

Limpieza del soporte

- El soporte deberá estar limpio, sin grasas, sin polvo, nivelado con porosidad. Limpiar con agua a presión si es posible

Aplicación

Mezcla:

- Los 2 componentes deberán mezclarse con ayuda de un agitador eléctrico de bajas revoluciones (300-400 rpm) para evitar la inclusión de aire en la mezcla.

Tiempo de mezclado:

- Batir bien el componente B en su envase, a continuación añadir el componente A y batir varios minutos hasta alcanzar un producto homogéneo.
- Si se mezcla en exceso pueden aparecer burbujas de aire ocluidas.

Pot life:

- Aproximadamente 30 minutos a +25°C.

Dilución:

- El producto viene listo al uso, no se recomienda su dilución con agua, por su baja viscosidad.

Herramientas y aplicación:

- Aplicar a rodillo o spray.
- Si damos varias pasadas a rodillo puede dejar marcas en la superficie.
- El producto seca relativamente rápido si damos alguna pasada más de rodillo tras su aplicación pueden producir defectos en la aplicación.
- Si en el momento de la aplicación tenemos temperaturas altas y el soporte es hormigón o cementicio se recomienda humedecer el soporte para incrementar tiempo de trabajo.

Consumo:

- Aplicar en capas finas. Consumo final mínimo 100-200g/m² en mínimo dos capas. El consumo final dependerá de la rugosidad del soporte.

Tiempo de repintado:

- El repintado se realizará una vez secas las capas anteriores, aprox. de 1-2 horas. El producto seca relativamente rápido, por eso cualquier pasada de rodillo tras la primera pasada puede dejar marca.

Secado al tacto	1-2 horas
Tráfico peatonal	8 horas
Tráfico ligero	2 días
Curado total	7 días

Temperatura aproximada de +25°C y 55% de humedad relativa.

- Los tiempos son aproximados y se ven afectados por los cambios en las condiciones ambientales y sobre todo

por los cambios de humedad y temperatura.

- Debe asegurarse una ventilación apropiada para eliminar el exceso de humedad durante el curado, como mínimo en las siguientes 12 horas de aplicación.

Terminaciones:

- Pigmentado según carta Ral.
- Transparente sin pigmentar.

Limpieza de las herramientas:

- Las herramientas se limpiarán inmediatamente después de su empleo con agua.
- El material totalmente endurecido sólo puede eliminarse por medios mecánicos.

Mantenimiento y limpieza:

- Para mantener la apariencia del pavimento tras su aplicación, deben eliminarse todos los vertidos inmediatamente después de haberse producido. El pavimento se debe limpiar regularmente mediante cepillos rotatorios, limpiadores a baja presión, aspiradores, utilizando detergentes y ceras apropiadas.

Presentación

Lotes de 3,9kg. Transparente

A 0,9kg. Color transparente

B 3,0 kg. Color blanco.

Lotes de 4,2kg. Pigmentado

A 0,9 kg. color transparente

B 3,3kg (aprox. Dependiendo del poder cubriente) Color según Ral.

Lotes de 1,023 kg. Transparente

A 0,23kg. color transparente

A 0,8kg. Color blanco

Lotes de 1,123kg. Pigmentado

A 0,23 kg. color transparente

B 0,9kg (aprox. Dependiendo del poder cubriente) Color según Ral.

Estabilidad de envase y almacenamiento

12 meses desde su fecha de fabricación, en sus envases de origen bien cerrados y no deteriorados, en lugar seco y fresco, a temperaturas comprendidas entre +5°C y +25°C.

Transporte, seguridad e higiene

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento y eliminación de residuos de productos químicos, los usuarios deben consultar la versión más reciente de la hoja de seguridad del producto, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas con la seguridad. Pueden encontrarlas en: www.alchibesa.es

Las informaciones que figuran, sirven a modo de recomendación e información, basadas en pruebas de laboratorio y nuestros conocimientos actuales, las diferentes condiciones de las obras pueden presentar variaciones en la información dada, por ello nuestra garantía se limita a la del producto suministrado. Para cualquier duda, contacten con nuestro departamento técnico.

Datos técnicos 1

Revestimiento en forma líquida (mezcla)

Datos técnicos del producto

CONCEPTOS	UNIDADES	MÉTODO	RESULTADOS
Apariencia física	-	-	Líquida
Proporción de la mezcla en peso	%	-	C.A. 77 % C.B. 23 %
Base química	-	-	Poliuretano base agua
Densidad	g/cm ³	ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811, a 20°C	1
Viscosidad	cP	ASTM D2196-86 A 25°C	100-200
Pot life a 25°C	Minutos	-	30
Repintado a 25°C	Horas	-	2
Secado al tacto	Horas	-	1
Tiempo de curado total	Días	-	7
Required application temperature	°C	-	>5
QUV Test de resistencia a la intemperie (4hr UV, a 60°C (UVB lámpara) & 4hr COND a 50°C)	-	ASTM G53	Passed 2000h
VOC	g/l	-	0

Datos técnicos 2

Revestimiento curado (tras aplicación)

Datos técnicos del producto

CONCEPTOS	UNIDADES	MÉTODO	RESULTADOS
Temperatura del soporte	°C	-	> +5°C < +30°C
Temperatura ambiente	°C	-	> +5°C < +30°C
Humedad relativa	%	-	< 80
Humedad del soporte	%	-	Acepta humedad
Resistencia a la abrasión Tabber CS-10 1000 ciclos 1 kg	µm		110